

## ForTii® LDS85B

## PA4T-GF30

30% 玻纤增强, 激光直接成型

Print Date: 2018-03-16

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>机械性能</b>	干 / 已调节		
拉伸模量	10000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	125 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	4 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	325 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	285 / *	°C	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-
<b>其它性能</b>	干 / 已调节		
密度	1510 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183