

### 一般信息

总体			
材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 欧洲 • 亚太地区	
添加剂	• 润滑剂		
特性	• 低摩擦系数 • 低翘曲性 • 低粘度	• 高刚性 • 共聚物 • 流动性高	• 耐磨损性良好 • 润滑
用途	• 齿轮	• 工程配件	• 外壳

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.52	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792 ISO 1183
熔流率 ( 熔体流动速率 ) (190°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动	1.4 到 1.6	%	内部方法
吸水率 (24 hr, 23°C, 50% RH)	0.20	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	3500	MPa	ISO 527-2
拉伸应力			
屈服	53.0	MPa	ISO 527-2
--	51.0	MPa	ASTM D638
伸长率			
断裂	8.0	%	ASTM D638
断裂	10	%	ISO 527-2
弯曲模量			
--	3390	MPa	ASTM D790
--	3400	MPa	ISO 178
弯曲强度	86.0	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度	32	J/m	ASTM D256
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度			ASTM D785
M 级	70		
R 级	115		
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	159	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	160	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	130	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	110	°C	ISO 75-2/A

#### 责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。

# Tenac™-C LD755

## Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 ( POM ) 共聚物

热性能	额定值	单位制	测试方法
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696 ISO 11359-2
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.71 mm)	HB		UL 94

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

#### 责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非是保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。