

## FZ-3600

■概要: FZ-3600 是用于通用目的的玻纤和矿物填充增强的PPS复合材料, 具有优良的机械性能和成型加工性。

■颜色: 黑色和本色 (棕色)

FZ-3600的工程特性

性能	测试方法	单位	FZ-3600
一般信息			玻纤/填料标准
<b>物理性质</b>			
密度	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.96
吸水率, 23°C /24hrs.	ISO 62	%	0.01
成型收缩率 <sup>a</sup>	ISO 294-4	%	0.3/0.6
<b>机械性能</b>			
拉伸强度	ISO 527-1, 2	MPa	140
拉伸模量	ISO 527-1, 2	GPa	21.5
拉伸断裂伸长率	ISO 527-1, 2	%	0.9
弯曲强度	ISO 178	MPa	220
弯曲模量	ISO 178	GPa	20.0
弯曲断裂伸长率	ISO 178	%	1.3
简支梁冲击强度, 有缺口	ISO 179/1eA	kJ/m <sup>2</sup>	7
无缺口	ISO 179/1eU	kJ/m <sup>2</sup>	23
摩擦系数 <sup>b</sup> , 静态/动态	-	-	0.35/0.35
<b>热性能</b>			
热变形温度, 1.80MPa	ISO 75-1, 2	°C	275
线性膨胀系数 <sup>a</sup> , -50~50 °C	ISO 11359-2	x 10 <sup>-5</sup> /K	1.5/2.5
线性膨胀系数 <sup>a</sup> , 100~200 °C	ISO 11359-2	x 10 <sup>-5</sup> /K	1.5/7.0
可燃性 <sup>c</sup> / 厚度 (mm)	UL-94	-	V-0/0.73
<b>电性能</b>			
介电强度, t=1.0mm	IEC 60243-1	kV/mm	21
介电常数, 1MHz	IEC 60250	-	5
介电损耗因子 1MHz	IEC 60250	-	0.002
相对漏电起痕指数 (CTI)	IEC 60112	V	200
体积电阻	IEC 60093	Ω·cm	10 <sup>16</sup>
<b>成型条件</b>			
料筒温度	-	°C	300-340
模具温度	-	°C	130-150

a: 流动方向/ 垂直流动方向

b: P=150kPa, V=0.3m/s, PPS vs. 碳钢

c: UL file No. E53829