

# Dynaflex™ G2745

## 热塑性弹性体

### 关键特性

#### 产品说明

- Dynaflex™ G2745 is designed for injection molding, however, can also be process by extrusion and injection molding.
- Easy Processing
  - Excellent Colorability
  - Excellent Ozone Resistance and Heat Aging

#### 总体

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 良好的加工性能</li> <li>• 良好的耐热老化性能</li> <li>• 良好的着色性</li> <li>• 耐臭氧性能</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 包覆成型</li> <li>• 个人护理</li> <li>• 柔软触感应用</li> <li>• 消费品应用领域</li> </ul>
机构评级	• BfR XXI, section 2.1.3.1.1 <sup>1</sup> • FDA 21 CFR 177.1210 <sup>2</sup>
RoHS 合规性	• RoHS 合规
外观	• 清晰/透明
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出 • 注射成型

### 技术特性<sup>3</sup>

物理性能	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
密度 / 比重	0.890	0.890	ASTM D792
<b>弹性体</b>	<b>典型值 (英语)</b>	<b>典型值 (公尺)</b>	<b>测试方法</b>
拉伸应力 <sup>4,5</sup> (300%应变, 73°F (23°C))	400 psi	2.76 MPa	ASTM D412
抗张强度 <sup>4,5</sup> (断裂, 73°F (23°C))	740 psi	5.10 MPa	ASTM D412
伸长率 <sup>4,5</sup> (断裂, 73°F (23°C))	600 %	600 %	ASTM D412
撕裂强度 <sup>5</sup> (73°F (23°C))	156 lbf/in	27.3 kN/m	ASTM D624
<b>硬度</b>	<b>典型值 (英语)</b>	<b>典型值 (公尺)</b>	<b>测试方法</b>
肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒)	42	42	ASTM D2240
<b>充模分析</b>	<b>典型值 (英语)</b>	<b>典型值 (公尺)</b>	<b>测试方法</b>
表观粘度			ASTM D3835
392°F (200°C), 1340 sec <sup>-1</sup>	35.0 Pa·s	35.0 Pa·s	
392°F (200°C), 11200 sec <sup>-1</sup>	9.90 Pa·s	9.90 Pa·s	

### 加工信息

注射	典型值 (英语)	典型值 (公尺)
建议的最大回料比例	20 %	20 %
料筒后部温度	385 到 400 °F	196 到 204 °C
料筒前部温度	400 到 420 °F	204 到 216 °C
射嘴温度	420 到 450 °F	216 到 232 °C
模具温度	75 到 150 °F	24 到 66 °C
背压	0.00 到 80.0 psi	0.00 到 0.552 MPa

© 2018

普立万公司版权所有。普立万公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测，这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或者指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能；对于性能范围和最大/最小规格方面的信息，请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件中给出的数值。普立万公司对于该产品或者用于您工艺或者终端应用的信息的适用性不做任何保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺中，同时您也要考虑到您使用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和责任。未经专利拥有者的许可，该数据表不得被视为允许、建议或者蛊惑使用任何专利发明成果。

**注射说明**

以聚丙烯 (PP)、乙烷醋酸乙烯共聚物 (EVA) 或聚乙烯 (PE) 为基础的色母料最适合 Dynaflex™ G2745 着色。使用熔体流动速率较高 (范围为 25 - 40 克/10 分钟) 的色母料, 则能达到较好的颜色分散效果。典型的色母料用量为 1% 至 5% (重量)。可以使用液体颜料, 但以矿物油为基础的载体对最终硬度值会有显著的影响。不应采用以 PVC 为基础的色母料。若使用 GLS 可供的预着色复合材料, 则可达到较好的配色一致性。色母料是否适用, 应由用户通过试验来最终确定。

在使用此产品之前或之后, 均须用熔体流动速率较低 (0.5 - 2.5 MFR) 的聚乙烯 (PE) 或聚丙烯 (PP) 彻底进行置换。

Dynaflex™ G2745 可利用高达 20% 的回收料同时其性能所受影响却极小, 但该回收料必须是未受到污染的。为了最大限度地减小模塑期间其性能所受的影响, 熔体温度应维持得尽可能低。回收料的有效性应由用户最终确定。

Dynaflex™ G2745 具有极好的熔体稳定性。最长停留时间可能会根据机筒尺寸有所变化。通常, 如果机器闲置 8 - 10 分钟或以上, 则应将机筒排空。

不需要干燥

注射速度: 0.5 - 3 英寸/秒

第一阶段 - 提升压力: 400 - 900 psi

**备注**

<sup>1</sup> Please contact GLS Thermoplastic Elastomers for a copy of the BfR compliance letter.

<sup>2</sup> Please contact GLS Thermoplastic Elastomers for a copy of the FDA compliance letter.

<sup>3</sup> 典型值不用于解释规格书

<sup>4</sup> C 模具

<sup>5</sup> 2 小时

**CONTACT INFORMATION****Americas**

United States - Avon Lake  
+1 440 930 1000

United States - McHenry  
+1 815 385 8500

**Asia**

China - Guangzhou  
+86 20 8732 7260

China - Shenzhen  
+86 755 2969 2888

China - Suzhou  
+86 512 6823 24 38

China - Suzhou  
+86 512 6265 2600

Hong Kong -  
+852 2690 5332

Taiwan - Yonghe City,  
+886 9396 99740, +886 2929 1849

**Europe**

Germany - Gaggenau  
+49 7225 6802 0

Spain - Barbaastro (Huesca)  
+34 974 310 314



Beyond Polymers.

Better Business Solutions. <sup>SM</sup>

www.polyone.com

**PolyOne Americas**

33587 Walker Road  
Avon Lake, Ohio 44012  
United States  
+1 440 930 1000  
+1 866 POLYONE

**PolyOne Asia**

No. 88 Guoshoujing Road  
Z.J Hi-tech Park, Pudong  
Shanghai, 201203, China  
+86 21 5080 1188

**PolyOne Europe**

6 Giällewee  
+352 269 050 35

©, 2018

普立万公司版权所有。普立万公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测, 这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或者指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能; 对于性能范围和最大/最小规格方面的信息, 请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件中给出的数值。普立万公司对于该产品或者用于您工艺或者终端应用的信息的适用性不做任何保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试, 以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺中, 同时您要考虑到您使用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和责任。未经专利拥有者的许可, 该数据表不得被视为允许、建议或者鼓励使用任何专利发明成果。