

URC2500

PC | 聚碳酸酯#防弹胶

日本出光

物理性能	额定值	单位	测试方法
密度	1280	kg/m	ISO 1183
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸屈服应力	60	MPa	ISO 527-1
断裂伸长率	70	%	ISO 527-1
拉伸弹性模量	2300	MPa	ISO 527-1
弯曲强度	90	MPa	ISO 178
弯曲弹性模量	2400	MPa	ISO 178
缺口冲击强度	40	k/Jm	ISO 176
热性能	额定值	单位	测试方法
热变形温度			ISO 75-1-2
(1.8MPa)	126	°C	
(0.46MPa)	138	°C	
阻燃性 (1.5mm)	V-0		UL94
其它	额定值	单位	测试方法
MVR	28	cm ³ /10min	ISO 1133
光反射率 (D65 type,10)	97		
透光率 (1mmt)	0.6		