

# TARFLON™ GZ2520

20% 玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

Idemitsu Kosan Co., Ltd.

产品说明

Flame-retardant

## 基本信息

UL 黄卡	E48268-240447
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
特性	阻燃性
UL 文件号	E48268
加工方法	注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Spiral Flow	18.0	cm	内部方法
收缩率			内部方法
垂直流动方向 : 2.00 mm	0.60	%	内部方法
流动方向 : 2.00 mm	0.20	%	内部方法
吸水率 <sup>1</sup> (平衡, 23°C, 50% RH)	0.13	%	ISO 62

硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	70		ISO 2039-2

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	110	MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	4.0	%	ISO 527-2
弯曲模量	5900	MPa	ISO 178
弯曲应力	160	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	13	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	145	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	2.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+16	ohms cm	ASTM D257
介电强度	> 22	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数 (1 MHz)	3.15		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	9.0E-3		IEC 60250

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.50 mm)	V-0		UL 94

补充信息	额定值		
ISO Shortname	>PC-GF20		

注射	额定值	单位制	
干燥温度	120	°C	
干燥时间	5.0 到 8.0	hr	
料筒后部温度	260 到 300	°C	
料筒中部温度	260 到 300	°C	
料筒前部温度	260 到 300	°C	
模具温度	80.0 到 120	°C	

备注			
1.	24h		