

## Stanyl® TW241F5

PA46-GF25

热稳定, 25% 玻纤增强, 润滑的

Print Date: 2018-11-27

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>机械性能</b> 干 / 已调节			
拉伸模量	9000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	180 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7500 / -	MPa	ISO 178
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	8 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b> 干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	280 / *	°C	ISO 75-1/-2
<b>其它性能</b> 干 / 已调节			
吸湿率	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1350 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183