

性能	测试条件	测试方法	单位	非增强
				非增强, 弹性体改性
				A670X01
				>PPS-I<
物理特性				
吸水率	在23℃水中, 24小时	ISO 62	%	0.02
密度	23℃	ISO 1183	kg/m ³	1200
色调				自然色
机械性能				
拉伸强度	23℃	ISO 527-1,2	MPa	45
拉伸伸长率 (破坏)	23℃	ISO 527-1,2	%	25
弯曲强度	23℃	ISO 178	MPa	65
弯曲模量(GPa)	23℃	ISO 178	GPa	1.8
摩擦系数	VS. 钢	-	-	-
剪断强度	23℃	JIS K7214	MPa	-
洛氏硬度		ISO 2039-2	R级	-
Taber磨耗量		ISO 9352	mg/1000回	-
简支梁冲击强度 (有缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m ²	40
简支梁冲击强度 (无缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m ²	400
热性能				
熔点		ISO 11357-3	℃	278
线膨胀系数	流动方向	ISO 11359-2	×10 ⁻⁵ /K	12
线膨胀系数	垂直方向	ISO 11359-2	×10 ⁻⁵ /K	12
热变形温度 高负荷	1.80MPa	ISO 75-1,2	℃	97
燃烧性		UL94	ランク/mmt	-
电性能				
体积电阻率		IEC 60093	Ω · m	10 ¹⁴
耐电压 (绝缘破坏强度)		IEC 60243-1	MV/m	34
介电常数	23℃、60% RH、1MHz	IEC 60250	-	3
介电损耗因数	23℃、60% RH、1MHz	IEC 60250	-	0.002
成形性能				
成形收缩率 (流动方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	2.3
成形收缩率 (垂直方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	2.3
流动长	320℃, 98MPa, 1mmt	东丽方法	×10 ⁻³ m	180

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。