

# LONGLITE® LCP LCP-270 B3G

30% 玻璃纤维增强材料

液晶聚合物

CCP Group

## 产品说明

LCP-300/ LCP-270 is a high heat-resistance and anisotropic, Type I/ Type II grade Liquid Crystalline Polymer Compound

LCP-300/LCP-270 appears low viscosity and high fluidity while operating temperature is higher than its melting point.

## 基本信息

UL 黄卡	E59481-101575821	E59481-101572951	
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	低粘度	流动性高	通用
外观	黑色		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.61	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	150	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	15000	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	220	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	270	°C	ISO 75-2/A
电气性能	额定值	单位制	测试方法
介电强度 (2.00 mm)	> 13	kV/mm	ASTM D149
耐电弧性	150	sec	ASTM D495
漏电起痕指数	125	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	V-0		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	140	°C	
干燥时间	4.0	hr	
料筒后部温度	300 到 320	°C	
料筒中部温度	320 到 340	°C	
料筒前部温度	340 到 360	°C	
射嘴温度	340 到 360	°C	
模具温度	40.0 到 120	°C	
注塑压力	98.1 到 137	MPa	
保压	29.4 到 68.6	MPa	
背压	0.800 到 1.00	MPa	
螺杆转速	40 到 120	rpm	