

SUMIKASUPER® LCP E6006L

长玻璃纤维

液晶聚合物

Sumitomo Chemical Co., Ltd.

产品说明

SUMIKASUPER LCP is a thermotropic liquid crystalline polyester, showing the highest heat resistance among engineering plastics.

基本信息

UL 黄卡	E54705-100988615	E54705-100988618	E249884-100962021	E249884-100962024
填料/增强材料	长玻璃纤维			
特性	尺寸稳定性良好 可焊接 耐化学性良好	低翘曲性 良好的成型性能 耐热性,高	低粘度 良好的耐热老化性能	高温强度 良好粘结性
用途	电气/电子应用领域 汽车领域的应用	电器用具 食品容器	工程配件 线轴	连接器
形式	粒子			
加工方法	注射成型			

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.61	g/cm ³	ASTM D792
收缩率			内部方法
流动	0.19	%	内部方法
横向流动	0.74	%	内部方法
吸水率 (饱和)	0.020	%	ASTM D570
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	103		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	164	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	5.0	%	ASTM D638
弯曲模量			ASTM D790
23°C	11300	MPa	ASTM D790
200°C	5100	MPa	ASTM D790
弯曲强度			ASTM D790
屈服, 23°C	153	MPa	ASTM D790
屈服, 200°C	34.0	MPa	ASTM D790
剪切强度	55.0	MPa	ASTM D732
泊松比	0.45		ASTM E132
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (6.40 mm)	140	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (6.40 mm)	360	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	284	°C	ASTM D648
线形热膨胀系数			内部方法
流动: 150°C	2.0E-5	cm/cm/°C	内部方法
横向: 150°C	8.9E-5	cm/cm/°C	内部方法
导热系数	0.53	W/m/K	JIS R2618
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+15	ohms cm	ASTM D257
介电常数			ASTM D150
1 kHz	4.30		ASTM D150
1 MHz	3.70		ASTM D150
耗散因数			ASTM D150
1 kHz	0.023		ASTM D150
1 MHz	0.034		ASTM D150
耐电弧性	130	sec	ASTM D495

漏电起痕指数	115	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.300 mm, NC, BK)	V-0		UL 94
极限氧指数	42	%	JIS K7201
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Soldering Resistance	300	°C	内部方法
注射	额定值	单位制	
干燥温度	120 到 150	°C	
干燥时间	3.0	hr	
建议的最大回料比例	30	%	
料筒后部温度	300 到 320	°C	
料筒中部温度	320 到 350	°C	
料筒前部温度	340 到 370	°C	
射嘴温度	340 到 370	°C	
加工(熔体)温度	350	°C	
模具温度	70.0 到 160	°C	
注塑压力	78.0 到 157	MPa	
注射速度	中等偏快		
保压	20.0 到 39.0	MPa	
背压	0.980 到 4.90	MPa	
螺杆转速	50 到 100	rpm	