

LG ABS HI121

Acrylonitrile Butadiene Styrene

LG Chem Ltd.

产品说明

LG ABS HI121是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)材料。该产品在北美洲,拉丁美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。

LG ABS HI121的主要特性有:

阻燃/额定火焰

耐冲击

LG ABS HI121的典型应用领域为:电气/电子应用

基本信息			
黄卡信息	E248280-100213792	E67171-248368	
特性	抗撞击性,高		
用途	电气/电子应用领域		
加工方法	注射成型		
多点数据	Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2)		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.04	g/cm ³	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg)	21	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.40 到 0.70	%	ASTM D955
Dimensional Stability	0.0	%	ASTM D1042
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	108		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 ¹ (3.20 mm)	2080	MPa	ASTM D638
抗张强度 ² (屈服, 3.20 mm)	45.1	MPa	ASTM D638
伸长率 ³ (断裂, 3.20 mm)	40	%	ASTM D638
弯曲模量 ⁴ (3.20 mm)	2450	MPa	ASTM D790
弯曲强度 ⁵ (屈服, 3.20 mm)	72.6	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ASTM D256
-30°C, 3.20 mm	130	J/m	ASTM D256
-30°C, 6.40 mm	130	J/m	ASTM D256
23°C, 3.20 mm	340	J/m	ASTM D256
23°C, 6.40 mm	310	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	91.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	87.0	°C	ASTM D648
维卡软化温度	93.0	°C	ASTM D1525 ⁶
RTI Elec			UL 746
1.50 mm	95.0	°C	UL 746
3.00 mm	100	°C	UL 746

RTI Imp			UL 746
1.50 mm	95.0	°C	UL 746
3.00 mm	100	°C	UL 746
RTI			UL 746
1.50 mm	95.0	°C	UL 746
3.00 mm	100	°C	UL 746
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
介电强度	27	kV/mm	ASTM D149
耐电弧性	PLC 6		ASTM D495
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 0		UL 746
高电弧燃烧指数(HAI)			UL 746
1.50 mm	PLC 0		UL 746
3.00 mm	PLC 1		UL 746
高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 2		UL 746
热丝引燃 (HWI)			UL 746
1.50 mm	PLC 3		UL 746
3.00 mm	PLC 3		UL 746
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.50 mm	HB		UL 94
3.00 mm	HB		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	80.0	°C	
干燥时间	2.0 到 4.0	hr	
料筒后部温度	180 到 200	°C	
料筒中部温度	190 到 210	°C	
料筒前部温度	200 到 220	°C	
射嘴温度	200 到 230	°C	
加工(熔体)温度	210 到 240	°C	
模具温度	40.0 到 70.0	°C	
背压	29.4 到 58.8	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	1.0 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	50 mm/min		
4.	15 mm/min		
5.	15 mm/min		
6.	速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N)		