

Makrolon® 3206

聚碳酸酯

Covestro - Polycarbonates

产品说明

MVR (300 °C/1.2 kg) 5.0 cm³/10 min; food contact quality; high viscosity; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; extrusion; available in transparent, translucent and opaque colors

基本信息				
UL 黄卡	E41613-233145			
特性	食品接触的合规性	粘度,高		
RoHS 合规性	RoHS 合规			
外观	半透明	不透明	可用颜色	清晰/透明
加工方法	挤出	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法	
密度 (23°C)	1.20	g/cm ³	ISO 1183	
表观密度 ¹	0.66	g/cm ³	ISO 60	
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	5.5	g/10 min	ISO 1133	
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	5.00	cm ³ /10min	ISO 1133	
收缩率				
垂直流动方向	0.60 到 0.80	%	ISO 2577	
流动方向	0.60 到 0.80	%	ISO 2577	
垂直流动方向 : 2.00 mm ²	0.75	%	ISO 294-4	
流动方向 : 2.00 mm ³	0.70	%	ISO 294-4	
吸水率			ISO 62	
饱和, 23°C	0.30	%	ISO 62	
平衡, 23°C, 50% RH	0.12	%	ISO 62	
硬度	额定值	单位制	测试方法	
球压硬度	111	MPa	ISO 2039-1	
机械性能	额定值	单位制	测试方法	
拉伸模量 (23°C)	2350	MPa	ISO 527-2/1	
拉伸应力			ISO 527-2/50	
屈服, 23°C	65.0	MPa	ISO 527-2/50	
断裂, 23°C	75.0	MPa	ISO 527-2/50	
拉伸应变			ISO 527-2/50	
屈服, 23°C	6.3	%	ISO 527-2/50	
断裂, 23°C	130	%	ISO 527-2/50	
标称拉伸断裂应变 (23°C)	> 50	%	ISO 527-2/50	
拉伸蠕变模量			ISO 899-1	
1 hr	2200	MPa	ISO 899-1	
1000 hr	1900	MPa	ISO 899-1	
弯曲模量 ⁴ (23°C)	2350	MPa	ISO 178	
弯曲应力 ⁵			ISO 178	
3.5% 应变, 23°C	72.0	MPa	ISO 178	
23°C	95.0	MPa	ISO 178	
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) ⁶	7.2	%	ISO 178	
薄膜	额定值	单位制	测试方法	
Gas Permeation			ISO 2556	
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 µm	16900	cm ³ /m ² /bar/24 hr	ISO 2556	
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 µm	3800	cm ³ /m ² /bar/24 hr	ISO 2556	
Nitrogen : 23°C, 25.4 µm	510	cm ³ /m ² /bar/24 hr	ISO 2556	
Nitrogen : 23°C, 100.0 µm	120	cm ³ /m ² /bar/24 hr	ISO 2556	
Oxygen : 23°C, 25.4 µm	2760	cm ³ /m ² /bar/24 hr	ISO 2556	
Oxygen : 23°C, 100.0 µm	650	cm ³ /m ² /bar/24 hr	ISO 2556	
可燃性	额定值	单位制	测试方法	
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm)	K1, F1		DIN 53438-1, -3	
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm)	passed		ISO 3795	
Flash Ignition Temperature	480	°C	ASTM D1929	

Glow Wire Test				EDF HN60 E.02
1.50 mm	850	°C		EDF HN60 E.02
3.00 mm	850	°C		EDF HN60 E.02
Needle Flame Test				IEC 60695-11-5
Method F : 1.50 mm	1.0	min		IEC 60695-11-5
Method F : 2.00 mm	2.0	min		IEC 60695-11-5
Method F : 3.00 mm	2.0	min		IEC 60695-11-5
Method K : 2.00 mm	0.1	min		IEC 60695-11-5
Method K : 3.00 mm	0.2	min		IEC 60695-11-5
Self Ignition Temperature	550	°C		ASTM D1929
补充信息	额定值			测试方法
Electrolytical Corrosion (23°C)	A1			IEC 60426
ISO Shortname	ISO 7391-PC,M,(,)-05-9			
薄膜	额定值	单位制		测试方法
水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 µm)	15	g/m ² /24 hr		ISO 15106-1
冲击性能	额定值	单位制		测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁷				ISO 7391
-30°C, 完全断裂	18	kJ/m ²		ISO 7391
23°C, 局部断裂	80	kJ/m ²		ISO 7391
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-60°C	无断裂			ISO 179/1eU
-30°C	无断裂			ISO 179/1eU
23°C	无断裂			ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度 ⁸				ISO 7391
-30°C, 完全断裂	20	kJ/m ²		ISO 7391
23°C, 局部断裂	75	kJ/m ²		ISO 7391
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	75.0	J		ISO 6603-2
23°C	65.0	J		ISO 6603-2
多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2
-30°C	6700	N		ISO 6603-2
23°C	5800	N		ISO 6603-2
热性能	额定值	单位制		测试方法
热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	142	°C		ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	130	°C		ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁹	150	°C		ISO 11357-2
维卡软化温度				
--	150	°C		ISO 306/B50
--	151	°C		ISO 306/B120
Ball Pressure Test (141°C)	Pass			IEC 60695-10-2
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	6.5E-5	cm/cm/°C		ISO 11359-2
横向 : 23 到 55°C	6.5E-5	cm/cm/°C		ISO 11359-2
导热系数 ¹⁰ (23°C)	0.20	W/m/K		ISO 8302
RTI Elec (1.50 mm)	125	°C		UL 746
RTI Imp (1.50 mm)	115	°C		UL 746
RTI (1.50 mm)	125	°C		UL 746
电气性能	额定值	单位制		测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms		IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms cm		IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	34	kV/mm		IEC 60243-1
相对电容率				IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.10			IEC 60250
23°C, 1 MHz	3.00			IEC 60250
耗散因数				IEC 60250
23°C, 100 Hz	5.0E-4			IEC 60250
23°C, 1 MHz	9.5E-3			IEC 60250
漏电起痕指数				IEC 60112
解决方案 A	250	V		IEC 60112
解决方案 B	125	V		IEC 60112
可燃性	额定值	单位制		测试方法

UL 阻燃等级			UL 94
1.50 mm	HB		UL 94
0.360 mm	V-2		UL 94
灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
0.750 mm	875	°C	IEC 60695-2-12
1.50 mm	875	°C	IEC 60695-2-12
3.00 mm	930	°C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度			IEC 60695-2-13
0.750 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
1.50 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
3.00 mm	900	°C	IEC 60695-2-13
极限氧指数 ¹¹	27	%	ISO 4589-2
光学性能	额定值	单位制	测试方法
折射率 ¹²	1.586		ISO 489
透射率			ISO 13468-2
1000 μm	89.0	%	ISO 13468-2
2000 μm	89.0	%	ISO 13468-2
3000 μm	88.0	%	ISO 13468-2
4000 μm	87.0	%	ISO 13468-2
雾度 (3000 μm)	< 0.80	%	ISO 14782
备注			
1.	Pellets		
2.	60x60x2 mm, 500 bar		
3.	60x60x2 mm, 500 bar		
4.	2.0 mm/min		
5.	2.0 mm/min		
6.	2 mm/min		
7.	Based on ISO 179-1eA, 3 mm		
8.	Based on ISO 180-A, 3 mm		
9.	10°C/min		
10.	Cross-flow		
11.	程序 A		
12.	方法 A		