

ForTii® F81

PA4T-GF15 FR(40)

15% 玻纤增强, 流动性改良, 阻燃剂, 不含卤素和红磷

Print Date: 2017-12-08

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能 干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.5 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.2 / *	%	ISO 294-4
机械性能 干 / 已调节			
拉伸模量	7000 / 7000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	105 / 110	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2 / 2.1	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7000 / 7000	MPa	ISO 178
弯曲强度	180 / 175	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	30 / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能 干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	325 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	300 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	0.4	E-4/°C	ASTM D696
线性热膨胀系数 (垂直)	0.55	E-4/°C	ASTM D696
厚度为h时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-
电性能 干 / 已调节			
介电强度	33 / -	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / -	V	IEC 60112
其它性能 干 / 已调节			

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
“典型值只是指导性的, 不可解释为具有约束力的规范。”
© DSM 2017

性能 (临时的)

ForTii[®] F81

Print Date: 2017-12-08

性能	典型资料	单位	测试方法
吸湿率	2.15 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1340 / -	kg/m ³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
“典型值只是指导性的，不可解释为具有约束力的规范。”
© DSM 2017