

硬度	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
肖氏硬度			
邵氏 A, 3 秒 ²	50	50	ISO 868
邵氏 A, 10 秒 ³	47	47	ASTM D2240
可燃性	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
燃烧速率	< 3.9 in/min	< 100 mm/min	DIN 75200
补充信息	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
Weather Resistance ⁵	expected to pass	expected to pass	SAE J2527

加工信息

注射	典型值 (英语)	典型值 (公尺)
建议的最大回制料比例	20 %	20 %
料筒后部温度	320 到 370 °F	160 到 188 °C
料筒中部温度	350 到 380 °F	177 到 193 °C
料筒前部温度	370 到 410 °F	188 到 210 °C
射嘴温度	370 到 420 °F	188 到 216 °C
模具温度	86 到 140 °F	30 到 60 °C
注射速度	快速	快速
背压	0.00 到 120 psi	0.00 到 0.827 MPa
螺杆转速	40 到 100 rpm	40 到 100 rpm

备注

¹ 典型值不用于解释规格书

² 2 小时

³ China

⁴ Europe

⁵ OnFlex AF 7210-60B (60Sh A; black) as part the of the AF-range has been tested according waethering test SAE J2527. It has successfully passed the extended test time of 1500h.

CONTACT INFORMATION

Americas

United States - Avon Lake
+1 440 930 1000

United States - McHenry
+1 815 385 8500

Asia

China - Guangzhou
+86 20 8732 7260

China - Shenzhen
+86 755 2969 2888

China - Suzhou
+86 512 6823 24 38

China - Suzhou
+86 512 6265 2600

Hong Kong -
+852 2690 5332

Taiwan - Yonghe City,
+886 9396 99740, +886 2929 1849

Europe

Germany - Gaggenau
+49 7225 6802 0

Spain - Barbastro (Huesca)
+34 974 310 314



Beyond Polymers.

Better Business Solutions. SM

www.polyone.com

PolyOne Americas

33587 Walker Road
Avon Lake, Ohio 44012

United States

+1 440 930 1000

+1 866 POLYONE

PolyOne Asia

No. 88 Guoshoujing Road
Z.J Hi-tech Park, Pudong

Shanghai, 201203, China

+86 21 5080 1188

PolyOne Europe

6 Giällewee
+352 269 050 35

©, 2018

普立万公司版权所有。普立万公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测，这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或者指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能；对于性能范围和最大/最小规格方面的信息，请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件中给出的数值。普立万公司对于该产品或者用于您工艺或者终端应用的信息的适用性不做任何保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺中，同时您要考虑到您使用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和法律责任。未经专利拥有者的许可，该数据表不得被视为允许、建议或者鼓励使用任何专利发明成果。