

Multilon® T-2830R

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

2018年10月9日

一般信息

产品说明

PC/ABS polymer alloy

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和 中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 流动性高	• 耐低温冲击	• 耐热性，高
用途	• 汽车仪表板		
汽车要求	• DAIMLER DBL 5404.20	• FIAT 55231/01 100.450	• VOLKSWAGEN TL 522 31-A
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.13	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR)			ISO 1133
250°C/5.0 kg	18.0	cm ³ /10min	
260°C/5.0 kg	28.0	cm ³ /10min	
收缩率 ²			内部方法
横向流量：4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
流量：4.00 mm	0.50 到 0.70	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2250	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (屈服, 23°C)	52.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应力 (断裂, 23°C)	55.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)	3.0	%	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂, 23°C)	120	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 ³ (23°C)	2150	MPa	ISO 178
弯曲应力 ³ (23°C)	80.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179
-30°C	35	kJ/m ²	
23°C	50	kJ/m ²	
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	125	°C	ISO 75-2/B
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	102	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	120	°C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 横向	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

责任相关注意事项

- 数据表中所载数据为依照标准试验方法所测得的代表性数值，并不能作为特殊用途的性能保证。
- 数据表中所载燃烧性由小规模测试得出，并不能直接适用于实际的火灾危险性评价。
- 如将本树脂用于医疗器械、食品容器包装以及玩具用途，请事先向帝人（株）咨询。
- 如需在本树脂中添加添加剂（例如抗菌剂、稳定剂以及阻燃剂等），请务必事先与帝人（株）进行咨询。帝人（株）对于添加剂的添加所产生的后果不作任何保证也不承担任何责任。
- 数据表内数据可能会在没有通知的情况下进行变更。
- 其它注意事项请参照《产品安全数据表》（MSDS）。
- 详细数据请向帝人（株）树脂事业本部咨询。
- 因收货地区不同，本产品中所使用的原材料可能会被列入限制名单中，需要另行申报或者被禁止进口。如果贵司要将本产品出口或者进口到新的地区，请务必提前确认当地的相关规定。

Multilon® T-2830R

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² Mold shrinkage of Multilon will vary depending on its application thickness.

³ 2.0 mm/min

责任相关注意事项

- 数据表中所载数据为依照标准试验方法所测得的代表性数值，并不能作为特殊用途的性能保证。
- 数据表中所载燃烧性由小规模测试得出，并不能直接适用于实际的火灾危险性评价。
- 如将本树脂用于医疗器械、食品容器包装以及玩具用途，请事先向帝人（株）咨询。
- 如需在本树脂中添加添加剂（例如抗菌剂、稳定剂以及阻燃剂等），请务必事先与帝人（株）进行咨询。帝人（株）对于添加剂的添加所产生的后果不作任何保证也不承担任何责任。
- 数据表内数据可能会在没有通知的情况下进行变更。
- 其它注意事项请参照《产品安全数据表》（MSDS）。
- 详细数据请向帝人（株）树脂事业本部咨询。
- 因收货地区不同，本产品中所使用的原材料可能会被列入限制名单中，需要另行申报或者被禁止进口。如果贵司要将本产品出口或者进口到新的地区，请务必提前确认当地的相关规定。