

Leona™ 1402SH

聚酰胺 66

Asahi Kasei Chemicals Corporation

产品说明

Leona™ 1402SH 是一种聚酰胺 66(尼龙 66)产品,. 它在北美洲,非洲和中东,欧洲或亚太地区有供货. Leona™ 1402SH 的应用领域包括电气/电子应用,电线电缆,工程/工业配件 和 汽车行业. 特性包括:

- 阻燃/额定火焰
- 良好的刚度
- 良好的韧性
- 热稳定剂

基本信息

UL 黄卡 E48285-240894

添加剂 热稳定剂

特性 刚性,良好 良好的流动性 热稳定性 韧性良好

用途 电线电缆应用 连接器 配件 汽车领域的应用

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
比重	1.14	--	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
收缩率 - 流动方向	1.3 到 2.0	--	%	内部方法
吸水率				
饱和, 23°C	--	2.5	%	
平衡, 23°C, 50% RH	--	2.5	%	ISO 62

硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法
洛氏硬度				
M 级	80	55		ASTM D785
R 级	120	108		ASTM D785
M 计秤	80	55		ISO 2039-2
R 计秤	120	108		ISO 2039-2

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	3000	1100	MPa	ISO 527-2
拉伸应力				
屈服, 23°C	82.0	48.0	MPa	ISO 527-2
--	79.0	55.0	MPa	ASTM D638
拉伸应变				
屈服, 23°C	4.5	25	%	ISO 527-2
断裂	50	270	%	ASTM D638
断裂, 23°C	--	> 50	%	ISO 527-2
弯曲模量				
--	2800	1000	MPa	ASTM D790
23°C	2600	900	MPa	ISO 178
弯曲强度				
--	118	50.0	MPa	ASTM D790
23°C	111	38.0	MPa	ISO 178
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	--	7.00	mg	ASTM D1044

冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	6.0	16	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度	无断裂	无断裂		ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度	39	200	J/m	ASTM D256

热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	230	--	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	162	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	70.0	--	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	62.0	--	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
比热	1670	--	J/kg/°C	
导热系数	0.20	--	W/m/K	

电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+13	--	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+14	--	ohms cm	IEC 60093
介电强度	20	--	kV/mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数 (3.00 mm)	525	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.750 mm)	V-2	--		UL 94
极限氧指数	26	--	%	ASTM D2863