Amilan® U328

聚酰胺66

Toray Resin Company

产品说明

Amilan® U328是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,. 它,在北美洲,欧洲或亚太地区有供货. 主要特性为:耐冲击.

| 特性 | 超高抗冲击性 | 耐低温冲击 | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 部件标识代码 : | >PA66-I | | | |
| | 干燥 | 调节后的 | | |
| 密度 (23°C) | 1.07 | | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 - 垂直流动方向 ¹ (3.0 mm) | 0 1.2 到 1.8 | | % | 内部方法 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 23°C, 24 hr | 1.1 | | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 6.0 | | % | ISO 62 |
| | 干燥 | | | |
| 洛氏硬度 (R 计秤, 80°C) | 114 | | | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | | |
| 拉伸应力 | | | | ISO 527-2 |
| -40°C | 80.0 | | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 55.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | | | | ISO 527-2 |
| 断裂, -40°C | 16 | | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23℃ | 62 | 87 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | | ISO 178 |
| -40°C | 2300 | | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 1800 | 600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | | | | ISO 178 |
| -40°C | 105 | | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 70.0 | 35.0 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 7.00 到 8.00 | | mg | ISO 9352 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179 |
| -40°C | 31 | | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 130 | 130 | kJ/m² | ISO 179 |
| | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 217 | | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 67.0 | | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 265 | | °C | DSC |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.0E-4 到 1.1E-4 | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |