

Delrin® 500T NC010

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Toughened Medium Viscosity Acetal Homopolymer

基本信息

UL 黄卡	E41938-257639			
添加剂	润滑剂	脱模		
特性	润滑			
机构评级	UL 未评级			
形式	粒子			
加工方法	注射成型			
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-I			
树脂ID (ISO 1043)	POM-I			

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.38	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	10.0	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向	1.6	%	ISO 294-4
流动方向	1.7	%	ISO 294-4
吸水率			ISO 62
23°C, 24 hr, 2.00 mm	0.82	%	ISO 62
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	0.21	%	ISO 62

硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度			ISO 2039-2
M 计秤	79		ISO 2039-2
R 计秤	117		ISO 2039-2

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2300	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	56.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	18	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	35	%	ISO 527-2
拉伸蠕变模量			ISO 899-1
1 hr	2300	MPa	ISO 899-1
1000 hr	1200	MPa	ISO 899-1
弯曲模量	2100	MPa	ISO 178
弯曲应力 (3.5% 应变)	60.0	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C	9.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	14	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU
-30°C	330	kJ/m ²	ISO 179/1eU
23°C	无断裂		ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-40°C	9.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	14	kJ/m ²	ISO 180/1A

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			

0.45 MPa, 未退火	146	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	78.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	140	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ¹	178	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	1.3E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	1.2E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15	ohms cm	IEC 60093
相对电容率			IEC 60250
100 Hz	3.60		IEC 60250
1 MHz	3.60		IEC 60250
漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
燃烧速率 (1.00 mm)	48	mm/min	ISO 3795
可燃性等级			IEC 60695-11-10, -20
0.800 mm	HB		IEC 60695-11-10, -20
1.50 mm	HB		IEC 60695-11-10, -20
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Emission		mg/kg	VDA 275
备注			
1.	10°C/min		